



Rådgivning og analyseservice
DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen
Markvængen 20
7120 Vejle Ø
Tlf.: 75 85 24 74
Fax: 75 85 24 75
Mobil: 21 40 04 74
email: ove@biocide.dk
www.biocide.dk

Test Rapport

Den 07-10-2013

Kunde : J.N. Jorenku
Teglværksvej 11
4733 Tappernøje
56214070

Emne : Udtørningsmiddel – Staldren

Testdato : 04-10-2013

Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)

Metode : Neddypning – vejning før og efter

Absorberings evne

En prøve er udtaget ved afvejning. Ved udtagninger der vejet ca. 5 gram.

Prøven er neddyppet i vand i en ”tepose”.

Prøven har været i vandet i 24 timer, hvorefter den er hængt til afdrypning i 15 minutter.

Herefter er prøven vejet igen. Den absorberede vægt er udregnet ved at modregne mængden af vand i posen og vægt af posen er fratrukket.

Målingen er udført tre gange.

EMNE/PRØVE:	Vægt før Neddypning	Vægt efter neddypning	% sugsevne
prøve 1	6,016 gram	20,951 gram	348 %
prøve 2	5,099 gram	18,005 gram	353 %
prøve 3	5,405 gram	18,952 gram	351 %

KONKLUSION:

Snit af 3 målinger: sugsevne er ca. 3,5 gange egenvægt

Produktet suger meget vand.

Med venlig hilsen
DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen